



Tipologia \ Type: Pavinil BF70 - FlexAR PVC pavimentazione, in accordo con la normative EN 649 PVC floor covering, functional parameter according to EN 649				PN-EN 14041:2006/AC:2007 DZ Nr: 01 / ZW / 08			
Classe di utilizzo Classification	EN 685	Classe 34 Class 34		Classe 43 Class 43			
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS							
	PN-EN 428	Spessore totale Total thickness	2,0 mm /¹		PN-EN 426	Lunghezza rotoli Roll length	20 m
	PN-EN 429	Strato di usura Thickness of wear layer	0,8 mm /²		PN-EN 426	Altezza telo Roll width	2 m
	PN-EN 430	Peso totale Total weight	2,80 kg/m² /³				
CARATTERISTICHE IN COORDO CON EN 14041 - CHARACTERISTICS ACCORDING TO EN 14041							
	PN-EN 13501-1	Reazione al fuoco Reaction to fire	B_{fl-s1}		PN-EN 13893	Coefficiente di frizione Dynamic coefficient of friction	≥ 0,3
	PN-EN 1815	Carica elettrostatica limite Static electrical propensity	< 2,0 kV		PN-EN 1081	Resistenza elettrica Electric resistance	< 1,0 x 10⁹ Ω
	PN-EN 14041	Classe comportamento elettrico Electric behaviour (static electricity) - classification	Antistatico Antistatic and discharging floor coverings				
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI - ADDITIONAL CHARACTERISTICS							
	PN-EN 649	Gruppo resistenza all'usura Wear group	gruppo T group T		PN ISO 105-B02	Solidità alla luce Colourfastness to artificial light	min 6
	PN-EN 434	Stabilità dimensionale Dimensional stability	max 0,4 % / max 8 mm		PN-EN 425	Test sedia a rotelle Castor chair test	nessun danno no damages
	PN ISO 717/2 ΔL_w	Assorbimento acustico Sound absorption	non testato not tested		PN-EN 433	Impronta residua Residual indentation after static loading	max 0,1 mm
	DIN 51130	Resistenza antiscivolo Antyslip resistance	R10		PN-EN 424	Sollecitazione ai piedi dei mobile Effect of simulated movement of a furniture leg	nessun danno no damages

Nr: AB/1/09-2008

¹ Tolleranza spessore totale - Tolerance of total thickness PN-EN 649 / +0,13 -0,10 mm

² Tolleranza strato di usura - Tolerance of thickness of wear layer PN-EN 649 / +13% -10%

³ Tolleranza peso totale - Tolerance of total weight PN-EN 649 / +13% -10%